

# SILICONE PRO.

Univerzální, 100% - silikonový tmel.

## CHARAKTERISTIKA:

**SILICONE PRO BLACK / WHITE / TRANSPARENT** je univerzální, 1K acetátový tmel pro interiérové i exteriérové aplikace, vytvrzující pomocí vzdušné vlhkosti. Vyznačuje se dlouhodobou životností bez povrchových a strukturálních změn, dokonalou pružností v široké škále teplot a dobrou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům. Finální vzhled aplikace se vyznačuje vysokým leskem. **Produkt je vyrobený ze 100% silikonu, neobsahuje rozpouštědla ani jiné minerální náhrady.**

## APLIKACE:

**SILICONE PRO BLACK / WHITE / TRANSPARENT** se používá ve všech odvětvích průmyslu a ve stavebnictví, jako univerzální produkt na tmelení a lepení různých dílů a sestav (např. okna, dveře, skleníky, sanita apod.), ale i na utěšňování dílů v místech zatékání (např. karosérie vozidel, okenní parapety, střechy, apod.), a na výrobu těsnění „na míru“.



## NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Místo aplikace mechanicky očistit a odmastit produktem **SOFT CLEANER (CH80079)**. Odmašťovač nechat dobře odvětrat. Pro neporézní materiály použít vhodný typ odmašťovače, případně aplikovat primer pro zlepšení přilnavosti.
  2. Odřezat vrchní část kartuše (těsně nad závitem) vhodným nástrojem.
  3. Na závit kartuše našroubovat přiloženou aplikační trysku a kartuš vložit do aplikační pistole **HAND GUN (CH80120)**.
  4. Aplikovat **SILICONE PRO** v dostatečném množství na potřebné místo (trhlina/plocha/styk ploch apod.).
  5. Místo aplikace uhladit pomocí špachtle namočené v mýdlovém roztoku do 5 min od nanesení tmele.
- Nevytvrzený tmel je možné odstranit produktem SOFT CLEANER (CH80079), vytvrzený jen mechanicky.**

## SPECIFIKACE:

**Báze:** silikon // **Barva:** podle označení na výrobku (černá, bílá, transparentní)  
**Konzistence:** pasta // **Zápach:** mírný, charakteristický po octu (při vulkanizaci)  
**Hustota:** 0,97 až 1,05 g/cm<sup>3</sup> // **Prodloužení do přetrhnutí (EN ISO 527):** 450%  
**Lineární smrštění:** <4% // **Pevnost v tahu:** 0,55 MPa **Tvrdość SHORE D:** 23  
**Doba zpracování:** cca 8 až 10 min (podle aktuálních podmínek při aplikaci)  
**Aplikační teplota:** +5°C až +40°C // **Rychlost vytvrzování:** 3 mm / 24 hod  
**Známa odolnost:** UV, vzdušná vlhkost, mýdla, saponáty, plísň  
**Teplotní odolnost:** -50°C až +150°C

## SKLADOVÁNÍ:

24 měsíců na suchém místě, při teplotě +5°C až +25°C.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
SILICONE PRO BLACK	CHSPB	310 ml	CH80116	3214 1010
SILICONE PRO WHITE	CHSPW	310 ml	CH80117	3214 1010
SILICONE PRO TRANSPARENT	CHSPT	310 ml	CH80118	3214 1010

**PROHLÁŠENÍ:** uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**