

MMA ADHESIVE BLACK 6 min.

2K Metakrylátové lepidlo 6 min.

CHARAKTERISTIKA:

MMA ADHESIVE BLACK 6 min (50 ml/400 ml) je víceúčelové dvousložkové lepidlo pro konstrukční lepení a opravy dílů bez nutnosti použití primeru. Vyznačuje se krátkým časem vytvrzování, excelentními hodnotami konečné tvrdosti a pevnosti, ale i vysokou chemickou, UV a teplotní odolností. Lze je mechanicky opracovávat broušením, vrtáním i řezáním závitů, je přelakovatelný běžnými barvami.

APLIKACE:

MMA ADHESIVE BLACK 6 min (50 ml / 400 ml) lepí všechny běžné kovy, ocel, hliník, ABS, plasty, akryl, vinyl, PVC, polykarbonát, epoxidy, styrény, sklolaminát a mnoho dalších materiálů. Jako „výplň“ účinně nahrazuje chybějící části funkčních dílů, proto se často využívá pro finální realizace havarijních oprav dílů a sestav.



NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Lepený povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Pro odmaštění použijte produkt **CHEMISTRY SOFT CLEANER**. Odmašťovač nechte dokonale odvětrat.
2. Pro dosažení maximální pevnosti spoje zdrsňte kontaktní plochy brusným papírem (P80 -180).
3. Plochy následně odmastěte a nechte dobře odvětrat.
4. Vložte **MMA lepidlo** do k tomu určené aplikační pistole podle velikosti použitého balení (2K pistole / 50 ml / 1:1 **nebo** 2K pistole / 400 ml / 1:1).
5. Nasadte mixážní trysku na ústí kartuše a zajistěte ji pootočením.
6. Vytlačte prvních 20 mm **MMA lepidla** bokem, aby bylo zaručeno správné smíchání obou složek.
7. Naneste **MMA lepidlo** na jednu z kontaktních ploch a neprodleně jí spojte s druhou (plochy přitlačte k sobě s citem, pouze přiměřeným tlakem prstu).

UPOZORNĚNÍ: Při vytvrzování dochází k intenzivní termické reakci. **Nepoužívat pro lepení skel!**

SPECIFIKACE:

Konzistence: tekutina // **Výsledná barva:** černá // **Báze:** Methyl metakrylát
Zápach: specifický, výrazný po surovinách // **Hustota:** 0,97 až 1,03 g/cm³
Pevnost v tahu (EN ISO 527): 24 MPa // **Modul pružnosti (EN ISO 527):** 2250 MPa
Tvrdość SHORE D (EN ISO 868): 65 // **Prodloužení do přetržení (EN ISO 527):** 36%
Doba zpracovatelnosti: cca 6 min (při T= 23°C) // **Doba fixace:** cca 20 min (T=23°C)
Čas pro další opracování: po 30min od aplikace (ideálně do 2 hodin od aplikace)
Úplné vytvrzení produktu (při použití jako „výplň“): 24 hod (T= 23°C)
Známa odolnost: PHM, UV, vzdušná vlhkost, běžné chemikálie a rozpouštědla
Teplotní odolnost po vytvrzení -40°C až +125°C (krátkodobě až +150°C)

SKLADOVÁNÍ:

9 měsíců na suchém místě, při teplotě +5°C až +25°C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Veźměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
MMA ADHESIVE BLACK 6 min / 50 ml	CHMMA	50 ml + 1 špička	CH80108	3506 9900
MMA ADHESIVE BLACK 6 min / 400 ml	CHMMA4	400 ml + 1 špička	CH80126	3506 9900
2K MIXER (náhradné špičky pro 50 ml)	2KM	10 ks	CH80113	8424 9000

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhraďujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLUVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

OFFICE: STUPKOVA 18 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU