



BLACK MATT SPRAY

Vrchní lak se zvýšenou mechanickou odolností.

CHARAKTERISTIKA:

BLACK MATT SPRAY je speciální matný lak s vysokou povrchovou tvrdostí, výbornou elasticitou, dokonalými krycími schopnostmi a krátkou dobou zasychání. Pro svojí zvýšenou mechanickou odolnost (poškrábání, nárazy, údery), odolnost náročným klimatickým podmínkám, UV záření, benzínu, naftě a mnohým chemikáliím se používá jako finální nátěr.

APLIKACE:

BLACK MATT SPRAY se denně používá ve všech odvětvích průmyslu jako finální vrchní lak dílů a sestav pracujících v extrémně náročných podmínkách provozu (např. automobilové díly, částí podvozků, vagony, lokomotivy, lodě, strojní součásti, příruby, venkovní ochranné kryty apod.).

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Ošetřovaný díl musí být zcela zbaven koroze a musí být primárně ošetřen. Pro primární ošetření použijte produkt **CHEMISTRY 1K EPOXY PRIMER SPRAY (Art.-Nr.: CH80027)**.
2. Místo aplikace musí být čisté, suché a odmaštěné. Pro odmaštění použijte produkt **CHEMISTRY SOFT CLEANER (Art.-Nr.: CH80079)**. Odmašťovač nechte úplně odvětrat.
3. Plochy, které nemají být lakovány zakryjte nebo přelepte maskovací páskou.
4. Nádobu s produktem důkladně protřepejte (min. po dobu 2 minut).
5. Aplikujte **BLACK MATT SPRAY** ze vzdálenosti cca 25 cm v několika tenkých vrstvách, křížem přes sebe. Mezi nanášením jednotlivých vrstev nechte produkt vždy odvětrat po dobu 3 až 5 minut.
6. Po ukončení aplikace vyčistěte aplikační trysku několikanásobným prostříknutím spreje v poloze dnem vzhůru (z trysky musí vycházet pouze čistý hnací plyn bez produktu).

SPECIFIKACE:

Konzistence: aerosol // // // **Barva:** černá, matná
Zápach: po ředidlech **Hustota (při T = 20 °C):** 0,8 g / cm³
Doporučená aplikační teplota: +15 °C až +25 °C
Doba zasychání (při T = 23°C / φ = 50%): cca 10 min „uzamčeno“ prachu
 cca 50 min „uzamčeno“ na dotek
Zápalná teplota: 415 °C // // // **Obsah VOC:** 711,1 g/l (91,5 %)
Obsah neprchavých složek: 8,6 %

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte prosím na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ:

10 let na suchém a chladném místě.



NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
BLACK MATT SPRAY	CHBMS	400 ml	CH80172	3208 9019

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
 masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

OFFICE: STUPKOVA 18 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU