

PU UNIVERSAL ADHESIVE.

Víceúčelové 1K lepidlo na bázi polyuretanu.

CHARAKTERISTIKA:

PU UNIVERSAL ADHESIVE BLACK/WHITE je vysoce kvalitní lepicí a těsnící hmota na bázi polyuretanu (polyuretanový prepolymer) pro širokou škálu aplikací. Vyznačuje se vynikající přilnavostí k různým materiálům, minimálním smršťováním a excelentní odolností povětrnostním vlivům a vlivům stárnutí. Po vytvrzení se dá brousit a lakovat běžnými typy barev.

APLIKACE:

PU UNIVERSAL ADHESIVE BLACK/WHITE se používá v automobilovém i ve strojírenském průmyslu na lepení a montáž dílů, utěšňování škvír a trhlin, ale i jako tlumící element vibračních sestav. Lepí kovy, ocel, sklo, běžné plasty, PVC, beton, dřevo a mnoho dalších materiálů. Využívá se na rychlé opravy poškození různých nástavců, držáků, spojlerů, obalů chladičů, nárazníků apod.



NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Povrch místa aplikace musí být čistý, suchý a odmaštěný. Odmaštěte produktem **CHEMISTRY SOFT CLEANER**. Odmašťovač nechejte odvětrat.
2. Pro dosažení maximální pevnosti spoje zdrsňte kontaktní plochy brusným papírem (P80 -180).
3. Plochy následně odmaštěte, odmašťovač nechejte úplně odvětrat.
4. Na vrchní části kartuše (vprostředku výstupku pro našroubování aplikační špičky) udělejte ostrým nástrojem dostatečně velký otvor pro vytlačování tmelu, až potom našroubujte aplikační špičku.
5. Odstraňte spodní díl kartuše zatáhnutím za k tomu určený element a následně vložte kartuš do aplikační pistole.
6. Aplikujte **PU UNIVERSAL ADHESIVE BLACK/WHITE** v dostatečném množství na zamýšlené místo/plochu. Lepené díly smontujte nejpozději do 10-ti minut od aplikace lepidla.

POZNÁMKA: při lepení problematických materiálů doporučujeme před lepením aplikovat vhodný typ primeru.

SPECIFIKACE:

Konzistence: pasta // **Barva:** podle označení výrobku (bílá / černá)
Zápach: lehký, typický po surovinách // **Báze:** polyuretan
Hustota: 1,16 g/cm³ // **Prodloužení do přetrhnutí (EN ISO 527):** 410%
Tvrdost SHORE D (EN ISO 868): 40
Zaschnutí na povrchu: cca 45 min (T= 23°C / 50% vlhkost vzduchu)
Aplikační teplota: +5°C až +35°C // **Rychlost vytvrzování:** 3 mm/ 24 h
Známa odolnost: PHM, UV, vzdušná vlhkost, běžné chemikálie a rozpouštědla
Teplotní odolnost po vytvrzení -40°C až +80°C (krátkodobě až +120°C).

SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců na suchém místě, při teplotě +5°C až + 25°C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Veźměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
PU UNIVERSAL ADHESIVE BLACK	CHPUAB	310 ml	CH80127	3506 9100
PU UNIVERSAL ADHESIVE WHITE	CHPUAW	310 ml	CH80128	3506 9100

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazueme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

