

BITUMEN BODY COAT

Ochrana proti odlétajícím kamínkům – nepřelakovatelná.

CHARAKTERISTIKA:

BITUMEN BODY COAT je rychleschnoucí ochrana dílů na bázi bitumenu. Chrání nadměrně exponovaná místa karoserií vozidel proti odletujícím kamínkům, soli, vlhkosti a korozi. Obnovuje povrchovou OEM strukturu dílů. Slouží také jako hlukový izolant uvnitř plechů karoserie. **BITUMEN BODY COAT** lze aplikovat na holý plech, přes vytvrzené tmely i na starý nátěr.

APLIKACE:

BITUMEN BODY COAT se používá zejména v automobilovém průmyslu jako účinná ochrana nejvíce exponovaných míst vozidel, jakými jsou: spodní část dveří, podběhy, prahy, přední a zadní nosníky, spojery atd. Aplikuje se u všech typů vozidel, včetně nákladních automobilů, jejich návěsů a přívěsů, autobusů, karavanů i zemědělské techniky.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Ošetřovaný povrch je nutné důkladně očistit, odmastit, vysušit a zbavit koroze.
2. Zbytky rzi odstraňte produktem **Rust And Dirt Remover** (Art.-Nr.: 87841).
3. Holý kov obruste brusným papírem drsnosti P180.
4. Starý lak obruste brusným papírem drsnosti P 400.
5. Pro použití na hliník se doporučuje povrch navíc ošetřit produktem **EPOXY PRIMER SPRAY** (Art.-Nr.: CH80027).
6. Dózu s produktem před použitím důkladně protřepejte.
7. **BITUMEN BODY COAT** se nanáší pistolí **Syphon Gun** (aplikační tlak nastavit v rozmezí od 1,0 do 2,5 bar).
8. Požadovanou strukturu vytvoříte změnou aplikačního tlaku, zašroubováním nebo odšroubováním trysky a změnou vzdáleností ústí pistole od povrchu.
9. Při nanášení silné vrstvy nechte mezi nástřiky odvětrat cca. 10-15 minut.

SPECIFIKACE:

Barva: černá // **Aplikační teplota:** +10 °C až +25 °C
Báze: bitumen // **Příměs:** ředidla + aditiva
Hustota: 1,04 g/cm³ // **Obsah VOC:** 42,9 %
Obsah netěkavých látek (sušina): 55% objemu
Teplotní odolnost: -50 °C až +80 °C

SKLADOVÁNÍ:

24 měsíců na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Veźměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.



NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
BITUMEN BODY COAT	CHBBC	1 L	CH80282	2715 0000

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazuje si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!