



RUBBER UNDERCOATING PRO

Přelakovatelná ochrana proti odlétajícím kamínkům

CHARAKTERISTIKA:

RUBBER UNDERCOATING PRO je jedinečná směs pryskyřic a syntetické gumy, poskytující dokonalou ochranu podvozku proti odlétajícím kamínkům, oděrům a posypové soli. Vysoký obsah pevných látek obnovuje původní strukturu nejvíce exponovaných míst. Má vynikající přilnavost k holým i lakovaným povrchům a dokonalou krycí schopnost.

Plní mimo jiné i funkci zvukové izolace a antikorozi ochrany.

APLIKACE:

RUBBER UNDERCOATING PRO se přednostně používá zejména v automobilovém průmyslu jako účinná a dlouhodobá ochrana nadměrně exponovaných míst, jakými jsou: spodní část dveří, podběhy, prahy, přední a zadní nosníky, spojery atd. Aplikuje se u všech typů vozidel, včetně nákladních automobilů, přívěsů, karavanů i zemědělské techniky.



NÁVOD NA POUŽITÍ:

1/ Ošetřovaný povrch musí být zbaven koroze, čistý, odmaštěný a suchý. **2/** Povrchovou korozi odstraňte pomocí produktu **afin™ Rust & Dirt Remover**. **3/** Povrch obracejte brusným papírem zrnitosti **P180**, staré laky papírem zrnitosti **P400**. **4/** Pro hliník použijte navíc 1K základovou epoxidovou ochranu. **5/** Dózu před použitím důkladně protřepejte (až po dobu 1 minuty od uvolnění míchacích kuliček). **6/** Aplikujte ze vzdálenosti cca. 20-25 cm. **7/** Při nanášení více vrstev nechte rozestup mezi nástriky cca. 15 min. **8/** Pro finální vyčištění aplikační trysky ji několikrát prostříknete při poloze dnem vzhůru. **9/** Lakovat lze přibližně po 2 hodinách schnutí (závisí od tloušťky vrstvy, okolní teploty a vzdušní vlhkosti).

SPECIFIKACE:

Barva: černá /// **Aplikační teplota:** 15 °C až 25 °C

Báze: styrenový kaučuk + uhlovodíkové pryskyřice

Příměs: plastifikátory, pigmenty a plnidla

Hustota (při T= 20 °C): 0,79 g/cm³

Teplotní odolnost: -30 °C až +95 °C ///// **Obsah VOC:** 69,1 %

Teplota samovznícení: >200 °C ///// **Obsah sušiny:** 30,5 %

SKLADOVÁNÍ:

24 měsíců na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	UFI KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
RUBBER UNDERCOATING PRO	NWD5-37T5-D00T-9VE3	500 ml	CH80309	3208 9091

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

OFFICE: STUPKOVA 18 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU