

High Volume Filler 2

1K aktivátor, plnič a základová antikoroziční ochrana



CHARAKTERISTIKA:

High Volume Filler 2 je 1K základový plnič na bázi aerosolu, s vynikajícími krycím schopnostmi. Je určen pro malé i větší plochy.

Vlastnosti a výhody produktu jsou následující:

1/ Výměcná přilnavost ke kovům, starým nátěrům a většině tuhých plastů, k zinku, měkké oceli, hliníku a ABS plastu. **2/** Vynikající kompatibilita s většinou běžně používaných automobilových laků, včetně vodou ředitelných. **3/** Snadné vrstvení "mokré na mokré" s velmi dobrými krycími vlastnostmi. **4/** Vynikající tloušťka nátřiku od 0.05 mm až do 1,00 mm. **5/** Rychlé schnutí. **6/** Vysoká flexibilita (ASTM D522 s kónickým trnem – bez trhlin). **7/** Vytváří hladký matný povrch, snadně brousitelný na sucho i na mokro. **8/** Má vynikající kompatibilitu s nejnovější generací vodou ředitelných opravárenských barev i tradičních rozpouštědel. **9/** Neobsahuje izokyanáty.

APLIKACE:

High Volume Filler 2 je vhodný pro bodové opravy, drobné opravy i pro aplikace na větší plochy. Typické aplikace jsou: nátřik po broušení, vyplňování lehkých poškození laku a škrábanců, základní nátřik tvrdých plastů (např. kryty vnějších zrcátek, plastové spojery, nárazníky, boční lišty atd.).

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Ujistěte se, že je povrch suchý, čistý a zbavený mastnoty. **2.** Pro nejlepší přilnavost by měl být povrch přebroušen brusným papírem o hrubosti P180 nebo P240. **3.** Před použitím nádobu 2 minuty důkladně protřepejte. **4.** Stříkejte v rovnoměrných vrstvách ze vzdálenosti přibližně 25 cm od povrchu. **5.** Nejdříve naneste první, tenkou vrstvu (tzv. „seznamovací vrstva“) a pak druhou, silnější. **6.** Mezi vrstvami ponechte asi 10 minut odvětrat. **7.** Doba schnutí je závislá na tloušťce vrstvy, vlhkosti vzduchu a teplotě - **sušení na vzduchu:** 15-20 min, **IR a sušení v kabině:** 5-10 minut. **8.** Finální broušení brusným papírem hrubosti P400 – P600 jako příprava pro nátřik barvy.

Zvláštní poznámky: Silné vrstvy nebo mnoho rychle nanášených vrstev za sebou schne přibližně 1 hodinu.

Produkt má samočisticí trysku – neobracejte dózu, abyste trysku vyčistili prostříknutím. Může dojít ke ztrátě hnacího plynu!

SPECIFIKACE:

Báze: směs pryskyřic, pigmentů a plničů // **Hustota (při T= 20 °C):** cca. 1,105 až 1,145 / cm³ // **Aplikační teplota:** +10 °C až +25 °C

Možnost přelakování (vysychání při teplotě 20 °C): po 5 až 20 minutách // **(sušení IR nebo v kabině):** po 5 až 10 minutách

Obsah VOC: 670 g/l

SKLADOVÁNÍ:

24 měsíců na suchém a dobře větraném místě, při teplotách od +10 °C do +25 °C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
HIGH VOLUME FILLER 2 WHITE	CHHVFW2	500 ml	87413	3208 2010
HIGH VOLUME FILLER 2 GREY	CHHVFG2	500 ml	87411	3208 2010
HIGH VOLUME FILLER 2 BLACK	CHHVFB2	500 ml	87412	3208 2010

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

OFFICE: STUPKOVA 18 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU