

# RUBBER UNDERCOATING

Přelakovatelná gumová ochrana podvozku

## CHARAKTERISTIKA:

**RUBBER UNDERCOATING** je jedinečná směs pryskyřic a syntetické gumy, poskytující dokonalou ochranu podvozku proti odlétajícím kamínkům, oděrům a posypové soli. Vysoký obsah pevných látek obnovuje původní strukturu nejvíce exponovaných míst.

**Výrobek je charakterizován následujícími vlastnostmi:**

- Vysoká odolnost vůči nárazům od kamenů a vůči posypové soli
- Vynikající přilnavost k holým i lakovaným povrchům
- Vynikající krycí schopnost
- Obnovuje originální původní struktury z výroby
- Vytváří zvukovou izolaci a antikorozi ochranu
- Povrch časem nezbělá a při stárnutí nebude šedý

## APLIKACE:

**RUBBER UNDERCOATING** se používá zejména v automobilovém průmyslu jako účinná ochrana nejvíce exponovaných míst, jakými jsou: spodní část dveří, podběhy, prahy, přední a zadní nosníky, spojery atd. Aplikuje se u všech typů vozidel, včetně nákladních automobilů, přívěsů, karavanů i zemědělské techniky.



## NÁVOD NA POUŽITÍ:

**1.** Ošetřovaný povrch musí být zbaven koroze, dokonale očištěn, odmaštěn a vysušen **2.** Zbývající povrchovou korozi odstranit produktem **afin™ Rust & Dirt Remover**. **3.** Povrch obrousit brusným papírem hrubostí P180. **4.** Starý lak či barvu obrousit brusným papírem hrubostí P400. **5.** U hliníku použít 1K základovou epoxidovou ochranu. **6.** Sprej dobře protřepat (až po dobu 1 minuty od uvolnění míchacích kuliček) **7.** Nastříkat na ošetřovaný povrch ze vzdálenosti přibližně 20-25 cm. **8.** Při nanášení více vrstev nechat rozestup mezi nástřiky přibližně 15 minut. **9.** Pro vyčištění aplikační trysky prostříknout několikrát sprej při poloze dnem vzhůru. **10.** Lakovat lze přibližně po 2 hodinách schnutí (závisí od tloušťky vrstvy, okolní teploty a vzdušné vlhkosti).

**POZNÁMKA:** znečištěné náradí a nechtěné aplikace lze odstranit produktem **afin™ Acryclean**.

## SPECIFIKACE:

**Barva:** černá // **Aplikační teplota:** 10 °C až 25 °C

**Báze:** styrenový kaučuk + uhlovodíkové pryskyřice

**Příměs:** plastifikátory, pigmenty a plnidla

**Hustota:** 0,85-0,90 g/cm<sup>3</sup> // **Obsah VOC:** 558 g/l

**Teplotní odolnost:** do +80 °C

## SKLADOVÁNÍ:

24 měsíců na suchém a chladném místě.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Veźměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
RUBBER UNDERCOATING	CHSRU	500 ml	87870	4005 2000

**PROHLÁŠENÍ:** uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**